



INITIATEUR NO.5

Janvier 2008

Description du produit:

Loctite Initiateur No. 5 est un activateur spécifiquement formulé pour être utilisé avec les adhésifs acryliques structuraux Loctite®. Il est sans solvant et ne nécessite donc pas de temps de séchage, les pièces peuvent être assemblées immédiatement après applications de l'Initiateur sur la surface à coller.

Propriétés du produit:

Couleur	ambre à marron clair
Viscosité, cPs (à 25°C, tube U)	max. 60
Point éclair, °C	> 93
Densité, g/cm ³	0,97 (25°C)
Durée de vie sur pièce	30 min.
Temps avant manipulation, en sec.(avec F246) ¹⁾	30-60

¹⁾ polymérisation sur acier sablé, à 23°C, jeu d'assemblage de 0,05mm

Mise en oeuvre:

Pour un résultat optimum il est conseillé d'appliquer une couche fine d'initiateur sur une des surfaces. Un excès de produit réduira la résistance finale de l'assemblage. L'Initiateur No5 peut être déposé par pulvérisation, au pinceau, ou par essuyage, manuellement ou à l'aide d'un équipement de dépose.

Les excès d'initiateur peuvent être nettoyés avec de l'acétone, alcool ou MEC.

Le produit Initiateur peut engendrer une fissuration sur certains plastiques, (stress cracking), il est conseillé de vérifier la compatibilité avant application. Un joint de collage épais augmente le temps de polymérisation de l'adhésif et réduit les performances de collage.

Stockage & manipulation: Pour obtenir les informations relatives à la sécurité de mise en oeuvre du produit, consultez obligatoirement la fiche de données de sécurité (FDS). Il est rappelé aux utilisateurs que tout produit chimique, classé à risque ou non, doit être manipulé selon les bonnes pratiques de sécurité.

Lorsque le produit est conservé dans son contenant d'origine non ouvert à une température de 25°C ou moins, la durée de vie du produit est de 24 mois. Stocker au frais, à l'écart des flammes, de la chaleur et du soleil. Craint le gel.

Les données fournies dans ce document sont fournies à titre d'information seulement et sont considérées comme fiables. Nous ne pouvons assumer la responsabilité de résultats obtenus par des tiers à partir de méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation à son besoin de toute méthode de production décrite dans ce document, et de mettre en oeuvre toutes les mesures qui s'imposent pour la protection des personnes et des biens contre tout risque pouvant résulter de la mise en oeuvre et de l'utilisation des produits. Henkel dénie toutes garanties explicites ou implicites résultant de la vente ou de l'utilisation des produits Henkel.

