

TEROSTAT 2759

Mastic monocomposant
Base butyle

Statut: 20.08.2001

Informacion del producto
Information produit
Produktinformation
Product Information

Henkel

Teroson

CARACTERISTIQUES

TEROSTAT 2759 est un mastic mono-composant à base butyle, extrudable, de très haute qualité, contenant une part minime de solvant. Après évaporation du solvant l'on obtient un produit plastique durable, résistant aux intempéries et au vieillissement et possédant une haute capacité d'étanchéité. Le séchage complet dépend de la température environnante et de l'épaisseur des pièces.

DOMAINES D'APPLICATION

TEROSTAT 2759 est utilisé pour:

- l'étanchéité de vitres avant, arrières, et latérales, entre le caoutchouc / verre et le caoutchouc / tôle.
- l'étanchéité entre les vitres polyester / et les barres d'aluminium dans les cabines de douche.
- l'étanchéité de recouvrements de tôles et les barres de décoration dans la construction de carrosserie et de caravanes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Couleur :	gris
Odeur:	sent l'essence
Consistance:	pateux
Densité:	env. 1,4 g/ cm ³
Extrait sec:	env. 85 %
<u>Viscosité:</u>	env. 48 g
appareil de mesure:	Flowmeter
Valeurs mesurées:	buse 4 mm de diamètre, 2 bar, 30 sec.
<u>Résistance chimique:</u> (température de test à 20°C)	résistant à l'eau et aux liquides de nettoyage pour vitres
Résistance:	bonne
Tenue en température:	- 30°C à + 80°C
à court terme (jusqu'à 1 heure):	100°C

MISE EN OEUVRE

TEROSTAT 2759, conditionné dans des cartouches ou emballages économiques, est utilisé à l'aide de pistolet à pression d'air ou pistolets manuels, comme p.ex. le pistolet à pression manuelle TEROSON, le pistolet TEROSON à pression d'air, etc. En cas de mise en oeuvre à pression d'air, une pression de 3 - 4 bar est nécessaire.

Le matériel est soit pulvérisé entre les pièces à étancher, soit pulvérisé sur une face et ensuite couvert par l'autre pièce. Les surfaces à étancher doivent être sèches, propres, exemptes d'huile et de graisse. De petites traces d'huile et de graisse peuvent être absorbées par TEROSTAT 2759.

ATTENTION:

Tant que le solvant est encore contenu dans le mastic, le mastic est très filant. Dans ce cas, il faut attendre le temps voulu ou enlever une grande quantité avec une spatule. Le reste peut être épongé.

STOCKAGE

Sensibilité au gel	:	non
Température de stockage	:	10°C à 25°C
Durée de stockage:		12 mois dans les emballages d'origine bien fermés.

CONDITIONNEMENT

Cartouches:	310 ml
Emballage économique:	570 ml

REMARQUES DE DANGER

Consulter la fiche de données de sécurité.

CONSEILS DE SECURITE

CLASSIFICATION TRANSPORT

AVIS IMPORTANT

Nos recommandations sont les résultats des essais effectués dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'emploi qu'ils veulent en faire. Des essais devront être faits au préalable de chaque utilisation, pour s'assurer que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assumer la responsabilité.

L'édition de cette fiche annule la validité des fiches précédentes.

