

MONTYL

Peinture dispersion de finition à base de styrène-acrylique d'aspect mat velouté poché serré

LES
MAÇONNERIES
INTÉRIEURES



peinture
intérieure



peinture
extérieure



aqueux



Constellation



DESTINATION

- Pour la décoration des maçonneries intérieures et extérieures en travaux neufs ou d'entretien.
- Pour travaux de finition B en intérieur.

QUALITÉS DOMINANTES

- Grand pouvoir couvrant et opacifiant
- Très facile d'emploi et sèche rapidement
- Stabilité à la lumière et aux intempéries
- Sans odeur
- Additif antirouille

TEINTES

Blanc + noir, 1200 teintes de la liasse Constellation et nuancier Collection Mate

DEGRÉ DE BRILLANCE

Mat : 2 à 5% sous 85°

Caractéristiques techniques

ASPECT

Poché

RENDEMENT

8 à 10 m²/l

CONDITIONNEMENT

Blanc : 1 litre, 3 litres, 8 litres et 15 litres
Noir : 1 litre, 3 litres et 15 litres
Teintes Constellation Décoration : 1 litre, 3 litres, 15 litres

DENSITÉ MOYENNE

1,50 (± 0,05) à 20 °C (densité variable selon les teintes)

EXTRAIT SEC EN VOLUME

41% (± 2%)

EXTRAIT SEC EN POIDS

59% (± 2%)

TEMPS DE SÉCHAGE

(23 °C et 50% Humidité Relative)

- Hors poussière : 10 mn
 - Sec : 30 mn
 - Recouvrable : 12 heures
- En atmosphère humide et par basses températures, le temps de séchage peut être modifié.

RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE

Norme NF EN 13300 : Classe 2

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse
- Rouleau polyamide texturé 12 mm ou polyester poils moyens, dilution 10% d'eau pour la première couche et sans dilution pour les couches de finition
- Pistolet

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau (ou solvant si le produit a séché)

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

Subjectiles	Travaux préparatoires	Finition intérieure	Finition extérieure
Bétons et dérivés neufs et anciens non peints	- Egrenage - Brossage - Enduisage	1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% ou 1 couche d'ODYSSÉE PRIM 2 couches de MONTYL non dilué	1 couche de GUIFIX ou 1 couche de GUIOFIX 1 ou 2 couches de MONTYL non dilué
Plâtres et dérivés neufs plaques de plâtres à épiderme cartonné	- Egrenage - Grattage - Brossage	1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% de White-spirit ou 1 couche d'ODYSSÉE PRIM 2 couches de MONTYL non dilué	Non conseillé
Bois et dérivés neufs	- Nettoyage - Ponçage - Epoussetage - Dégraissage si nécessaire	1 couche d'EUROPRIMER+ ou SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% 2 couches de MONTYL	Non conseillé
Anciennes peintures adhérentes	- Lessivage - Ponçage	2 couches de MONTYL	1 couche GUIFIX à 5% de White-spirit ou Montyl dilué à 10% d'eau ou 1 couche de GUIOFIX 1 ou 2 couches de Montyl
Anciennes peintures peu adhérentes	- Grattage - Lessivage	1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% ou 1 couche d'ODYSSÉE PRIM 2 couches de MONTYL	1 couche de GUITTEX FIXATEUR ou MONTYL dilué à 10% d'eau 1 ou 2 couches de MONTYL
Métaux ferreux (occasionnellement)	- Nettoyage - Brossage	1 couche de CHROMAGUI 2 couches de MONTYL	1 couche de CHROMAGUI 2 couches de MONTYL
Métaux non ferreux et P.V.C. (occasionnellement)	- Nettoyage - Brossage		1 couche de PRIMATEC 2 couches de MONTYL

Ne pas appliquer par température inférieure à + 8 °C et par forte chaleur.

Observations

NOTA

Dans le cas d'expositions très ensoleillées, les teintes très soutenues ont l'inconvénient de favoriser l'absorption calorifique du support entraînant un vieillissement plus rapide du film de peinture.

CLASSIFICATION NF T 36-005

Famille I, Classe 7b2

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010)
Ce produit contient maximum 30 g/l COV.
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Classe C.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage
Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com