



Fiche d'information produit

MULTAN F EH 134

HUILE ENTIERE D'EMBOUTISSAGE SANS CHLORE

I. PRESENTATION

Le **MULTAN F EH 134** est un lubrifiant huileux conçu pour aider la déformation de tôles en aciers nus, aciers revêtus et métaux non-ferreux .

Les déformations possibles concernent des opérations très difficiles effectuées sur tous types de presses.

Il ne contient ni chlore, ni phosphore.

II. PROPRIETES

La viscosité étudiée du **MULTAN F EH 134** contribue à la création de régimes hydrodynamiques.

Ses principes actifs originaux, non-chlorés, réduisent considérablement les micro-soudures outil-flan dans les zones où les régimes frictionnels ne peuvent être évités .

HOMOLOGATION : RENAULT .

III. APPLICATIONS

Eléments de carrosseries et de châssis automobiles, pièces mécaniques et autres tôles de moins de 8 mm d'épaisseur mises en forme sur tous types de presses.



IV. AVANTAGES

- * Autorise des déformations très sévères .
- * Possède un pouvoir anticorrosion temporaire autorisant un stockage des pièces .
- * Ne siccative pas et ne jaunit pas au stockage.
- * Ne tache pas les métaux non-ferreux et les ferreux revêtus de zinc.
- * Ne provoque pas de phénomène de corrosion autour des zones de soudure lors de l'assemblage des pièces embouties;
- * Aisément éliminable par l'action des dégraissants alcalins.
- * N'alimente pas les lessives alcalines de dégraissage en composés chlorés, en diminue ainsi le coût de destruction.
- * Constituants soigneusement sélectionnés pour leur absence de réaction allergisante connue.

V. CARACTERISTIQUES MOYENNES

Aspect		liquide huileux beige
Densité à 20°C	NF T 60 101	environ 0,92
Viscosité à 20°C	NF T 60 100	environ 700 mm ² /s
Point éclair	NFT 60 118	supérieur à 100°C
Dégraissage	CNOMO D 20 1713	pas
Stabilité au stockage	CNOMO D 69 5201	maximum + 40°C minimum - 10°C

VI. MISE EN OEUVRE

- * Concentration.....pure.
- * Température.....ambiante.
- * Application.....rouleau - brosse - pulvérisation.